

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-79168

(43)公開日 平成6年(1994)3月22日

(51)Int.Cl. ³	識別記号	庁内整理番号	F 1	技術表示箇所
B 0 1 J 19/00	N	9151-4G		
19/12	H	9151-4G		
C 0 7 B 63/00	E	7419-4H		
C 0 8 F 2/18	MB J	7442-4 J		
2/48	MDM	7442-4 J		

審査請求 未請求 請求項の数 9(全 8 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平4-238160

(22)出願日 平成4年(1992)9月7日

特許法第30条第1項適用申請有り 平成4年3月28日～
3月31日 社団法人応用物理学会主催の「1992年春季第
39回応用物理学会関係連合講演会」において文書をもっ
て発表

(71)出願人 592191243

寺井 均

宮城県仙台市青葉区川内山屋敷67

(71)出願人 592191254

及川 英俊

宮城県仙台市若林区南小泉3-7-10-
508

(71)出願人 592191265

小野 勝道

宮城県仙台市泉区将監2-17-14

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 有機超微粒子の製法

(57)【要約】

【目的】エレクトロニクス分野の材料として利用可能な
有機超微粒子の提供。

【構成】良溶媒に溶解した有機材料を、該溶媒と相溶す
る前記有機材料の貧溶媒中に混入し、粒径 μm 以下の
結晶または集合体からなる有機超微粒子の製法。

BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】 良溶媒に溶解した有機材料を、該溶媒と相溶する前記有機材料の貧溶媒中に混入し、粒径1 μ m以下の結晶または集合体からなる有機超微粒子の製法。

【請求項2】 良溶媒に溶解した有機材料を、該溶媒と相溶する前記有機材料の貧溶媒中に混入し、粒径500nm以下の結晶または集合体からなる有機超微粒子の製法。

【請求項3】 良溶媒に溶解した有機材料を、該溶媒と相溶する前記有機材料の貧溶媒中に混入し、ガンマ線、電子線、X線または光線を照射することを特徴とする請求項1または2に記載の有機超微粒子の製法。

【請求項4】 良溶媒に溶解した有機材料を、該溶媒と相溶する前記有機材料の貧溶媒中に混入し、荷電調整剤を添加して酸性を変化することを特徴とする請求項1、2または3に記載の有機超微粒子の製法。

【請求項5】 前記有機材料の溶媒に界面活性剤を配合すること特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の有機超微粒子の製法。

【請求項6】 良溶媒に溶解した有機材料を、該溶媒と相溶する前記有機材料の貧溶媒中に混入し、熱処理して粒径を変化することを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の有機超微粒子の製法。

【請求項7】 前記有機材料が π （パイ）電子共役系を有する分子中に2個以上の2重結合または3重結合を有する分子であることを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載の有機超微粒子の製法。

【請求項8】 良溶媒に溶解した有機材料を、該溶媒と相溶する前記有機材料の貧溶媒中に混入し、粒径1 μ m以下の結晶または集合体からなる有機超微粒子を形成し、該有機超微粒子の表面を他の材料で被覆またはマイクロカプセル化することを特徴とする有機超微粒子の製法。

【請求項9】 良溶媒に溶解した有機材料を、該溶媒と相溶する前記有機材料の貧溶媒中に混入し、粒径1 μ m以下の結晶または集合体からなる有機超微粒子を形成する方法において、前記有機超微粒子が非線形光学材料、色素、生理活性物及びこれらと分子結合または混合可能な化合物とすることを特徴とする有機超微粒子の製法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、各種エレクトロニクス、医薬品等広範な分野に適用できる有機超微粒子の製法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年のマイクロエレクトロニクスの進歩により、従来のハルクまたは分子サイズの中間領域を構成するナノメートル（nm）スケールの超微粒子の材料に対する要求が急増している。上記の微結晶は、特異な

表面構造に基づく触媒効果・サイズ効果による光物性・非線形光学特性等の極めて興味深い様々な性質を発現する。これまでに、エレクトロニクス・触媒及び非線形光学の分野への適用を意図して、無機半導体、金属及びセラミックスの微結晶の製法が検討されてきた。

【0003】無機材料の微結晶は、一般に電気浮法、フラッシュ法等の気相法またはフリーストロー法、スプレードライ法等の液相法で調製されてきた。しかし、より高機能が期待される有機材料の微結晶は、これまでに不活性ガス中で蒸発させる気相法が数例あるに留まっていた。

【0004】例えば、特許著、機能材料 第7巻 6号 444～449頁（1987年8月号）には、アントラセン、ヒレン、フタロシモンエン等の低分子量有機化合物、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン等のポリマ微粒子の気相成長法が記載されている。また、八浦ほか著、表面科学 第8巻 5号 434～439頁（1987年）には、ステアリン酸カルシウムの気相法による微粒子作成の記載がある。

【0005】しかし、気相成長法には、（1）高温を要すること、（2）分子量10,000以下程度の低分子単化合物に限られること、等の本質的な制約がある。一般に有機材料は耐熱性が低く劣化しやすい。この方法の適用には限度があり、また、気相法では結晶化度、分子量等を特定の範囲に規定することが難しく、応用する上で問題を生じ易い。そのため、より効率的な製法が望まれていた。

【0006】一方、有機物を含め各種材料の微粒子の製法としては、化学的凝縮法が知られており、例えば、B. ヤーケンスほか著、下電訳、「コロイド化学」、20頁及び256頁（1987年培風館出版）には、イオウを無水アルコールに溶解後、水中に注ぎ入れる方法、カロチンをアセトンに溶解後同様に水中に注ぐ方法等が開示されている。しかし、上記を除く大半は無機材料に関するもので、実用上、有意義な機能性有機材料、特に、その結晶性微粒子については何らの報告もなされていなかった。

【0007】また、高分子微粒子を界面活性剤の存在下で重合して得る乳化重合と称される方法があるが、機能性の点で特長の少ないアクリル樹脂、スチレン樹脂等の非晶質汎用高分子類に限定され、同時に製造時の制約から少量の乳化剤の内部への混入が避けられず、尚一良質の微粒子は得られなかった。

【0008】他方、通常の溶媒に溶解しないフタロシモンエン顔料等の有機顔料を半ば反応させつゝ、緩慢に溶解後、水中に分散、混練して微小粒子を得るアントペースティング法が、例えば、ト、H・モーア（Moser）ほか著「サ・フタロシモンエンズ（The Phthalocyanines）第1巻」35～37頁（1983年のR（フレス出版））に開示されている。これは、多品目の顔料微粒子を得る特殊方法であり、強酸を用いるために適用できる材料の種

類が限定され、かつ、一般に純度が低下するため機能性の点で有為な殆どの有機材料には用いることができなかった。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、用途に応じた望ましい範囲の分子量、結晶化度、粒径を制御した有機超微粒子の製法を提供することにある。

【0010】本発明の他の目的は、実用上有用な π 電子共役系を有する共役系分子及び高分子、色素分子、光導電材料、光記録材料、光学材料、非線形光学材料、導電材料、磁性材料等の機能性有機材料の超微粒子の製法を

提供することにある。

【0011】更に、本発明の他の目的は、粒径が $1\mu\text{m}$ 以下、特に、 500nm 以下の有機超微粒子の製法を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決する本発明の要旨は次のとおりである。

【0013】(1)良溶媒に溶解した有機材料の溶液を、該溶媒と相溶する前記有機材料の貧溶媒中に混入し、粒径 $1\mu\text{m}$ 以下の結晶または会合体からなる有機超微粒子の製法。

【0014】(2)良溶媒に溶解した有機材料を、該溶媒と相溶する前記有機材料の貧溶媒中に混入し、粒径 5

00nm 以下の結晶または会合体からなる有機超微粒子の製法。

【0015】重合または会合可能な有機高分子モノマまたはその溶液を、該有機高分子モノマの貧溶媒中に分散後、活性電子線、X線または紫外線等の光を照射あるいはアミン等の酸性度変化剤の配合により、必要とされる重合または会合形成を行う方法も含まれる。

【0016】また、前記有機材料の溶媒中に界面活性剤等の荷電調整剤を添加して酸性度を変化することにより必要とされる重合または会合形成を行うことにより有機超微粒子を得る方法も含まれる。

【0017】前記有機材料が π 電子共役系を有する分子中に2個以上の2重結合または3重結合を有する分子からなる有機超微粒子であってもよい。

【0018】次に、本発明において用いられる化合物の例を以下に示す。これらは、非線形光学、色素、生理活性物等の分野で有用な化合物である。なお、本発明はこれらの材料に限定されるものではない。


【0019】(1)次式で示されるジアセチレン系化合物、及びそれらを重合して得られるポリジアセチレン系化合物

【0020】

【化1】

5

6



[但し、 R^1, R^2 : $-(CH_2)_n, OCONHCH_2COOC_4H_9$

R^1, R^2 : $-(CH_2)_3OCONH(CH_2)_nCH_2$

R^1, R^2 : $-CH_2OSO_2-\text{C}_6\text{H}_4-CH_2$

R^1, R^2 : $-CH_2Cl$

R^1, R^2 : $-CH=CH-\text{C}_6\text{H}_5$

R^1, R^2 : $-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NHCO}(CH_2)_nCH_3$

R^1, R^2 : $-\text{C}_6\text{H}_2\text{F}_4-n\text{Bu}$

R^1 : $-H$, R^2 : $-(CH_2)_nCOOH$

R^1 : $-\text{C}_6\text{H}_5$, R^2 : $-(CH_2)_nCOOH$

R^1 : $-\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4$, R^2 : $-\text{CH}_2OH$

R^1 : $-\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2$, R^2 : $-\text{C}_6\text{H}_4\text{NHCOR}^3$

R^1 : $-(CH_2)_nCH_3$, R^2 : $-(CH_2)_nCOOH$

R^1 : $-(CH_2)_nCH_3$, R^2 : $-(CH_2)_mCOOH$

R^1 : $-(CH_2)_nCH_3$, R^2 : $-(CH_2)_nOH$

R^1 : $-(CH_2)_nCH_3$, R^2 : $-(CH_2)_nNH_2$

n, m は 1 ~ 20 の整数、 R^3 は低級アルキル基を示す、]


【0021】(2) 次式で示されるジエン系化合物、及 * 【0022】

びそれらを固相重合して得られる高分子化合物 * 【化2】




【0023】(3) 次式で示される多環芳香族化合物 【化3】

【0024】



*【0026】
【化4】






【0027】(5)次式で示される色素化合物

【0028】


【化5】

【0025】(4)次式で示される長鎖化合物

*




但し、 $X^-: Cl^-, Br^-, I^-$



(但し、 $X^-: Cl^-, Br^-, I^-, H_3C-C_6H_4-SO_3^-$)

$R^1: RO-, R^2: N-, NC-(Rは低級アルキル基)$



(但し、 $M: H, Zn, Co, Cu$)

$R^3: -OC_4H_9, -OC_6H_5, -OCH_2CF_3$

【0029】本発明の製法としては様々な手法が適用できる。典型的なものに下記のエタノール法、溶融法などがあるが、本発明には溶媒変化等容易に類推できる多様な変形があり、これらは全て本発明に包含される。

【0030】エタノール法では、目的とする試料化合物のエタノール溶液をシリンジ、注射器等の注入手段により攪拌している水中に滴下し、必要に応じ界面活性剤を

添加して以下の処理を行う。例えば、シアセチレンモノマ及びその誘導体を試料化合物とする場合は、紫外線(UV)を照射して重合し、対応するポリシアセチレン及びその誘導体高分子の超微結晶粒子を得る。

【0031】また、シアニン色素分子を試料化合物とする場合は、アミンによる処理を行い、対応する色素のJ-会合体の超微結晶粒子を得る。ここで、望ましい性状

Small text at the bottom of the page, likely a page number or reference.

しく攪拌し、これに50 mlの上記4-BCMU溶液を
マイクロシリンジを用いて滴下した。滴下開始直後から
白色の凝塊が形成するが、更に、攪拌しつつ、数分で全量
を滴下し分散液とする。少量の該分散液を石英のセルに
移し、面水銀灯を照射して光重合した。照射時間は、
1、3、5、20分の4種類である。

【0047】得られたポリシヤセチレン微粒子の吸収スペクトルを図1に示す。0.27及び0.73 nmに吸収極大を示し、ポリ-4-BCBMは高分子であることが確認できた。0.27 nmの極大は、照明時間と共に増加するもの、3分の時を最大として、以降低下した。3分照明後のものを走査電子顕微鏡(SEM)で観察したところ、図2に示すように、一边が約100~200 nmのサイズの立方体ないし直方体形状の良好な微結晶粒子1が形成されていることを確認した。なお、図3は図2のSEM写しの収野図である。

【0048】なお、照射時間20分の場合のSPF値による粒子形状の観察結果では、3分の場合に比べ、その形状は、やや不明瞭となる。すなわち、過剰な紫外線照射による


て重合終了後の高分子粒子の表面層が一部解離したものと見受けられる。

【0049】〔実施例2〕前記、実施例1と同様にして4-BCMUの溶液を作製し、ジェット流状に急激に純水中に噴射して、紫外線照射したところ、粒径約20nmのポリ-4-BCMU微結晶粒子を得た。得られた高分子微粒子のSEMで観察したところ、粒径約20nmのサイズの立方体ないし直方体形状の良好な微結晶が形成されていることを確認した。

【0050】〔実施例3〕下記〔化7〕で示すメロシアニン色素MCSe-C18〔3-カルボキシメチル-5-(2-(3-オクタデシル-2-ベンゾセリナゾリデン)エチリデン)ロータニン〕をエタノール溶液から水中に分散し、アミン処理してJ-会合体の微粒子分散体を製造した。

【0051】

〔化7〕



【0052】図4はアミンの処理時間を0、100、200及び1000分と変化した時の吸収スペクトルの変化を示すグラフである。アミン添加により、明瞭なJ会合体の強い吸収極大が出現する。ところが、その分散液の性状は色素溶液と殆ど変わらず、SEMによる観察の結果、極めて超微粒子に分散し、粒径約20nmのサ*

【図1】





図 1

*イズの立方体ないし直方体形状の良好な微結晶が形成されていることを確認した。

【0053】〔実施例4〕下記〔化8〕で示す置換化合物PNA-C18(N-オクタデシル-4-エトロアニリン)を実施例3と同様にして超微粒子化した。得られた微粒子のSEMによる観察の結果、極めて超微粒子に分散し、約100~300nmのサイズの直方体形状の良好な微粒子が形成されていることを確認した。

【0054】

〔化8〕



【0055】

【発明の効果】本発明により、各種エレクトロニクス、医薬品等の広範な分野に適用できる1μm以下の有機超微粒子を得ることかできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1の有機微結晶粒子のUV吸収スペクトルである。

20 【図2】実施例1の有機微結晶粒子のSEM写真である。

【図3】図2の有機微結晶粒子のSEM写真の拡大図である。

【図4】実施例3の有機微結晶粒子のUV吸収スペクトルである。

【符号の説明】

1…微結晶粒子、2…ガラス基板

【図2】




図 2

(71)出願人	404	(72)発明者	岡田 修司
000005108		茨城県つくば市東1丁目1番4	工業技術
株式会社日立製作所		院 繊維高分子材料研究所内	
東京都千代田区柳川河台4丁目6番地		稲田 宏雄	
(74)上記5名の代理人 代理 高橋 明夫 (外1名)		茨城県つくば市東1丁目1番4	工業技術
		院 繊維高分子材料研究所内	
(71)出願人	000001144	(72)発明者	南 信次
工業技術院長		茨城県つくば市東1丁目1番4	工業技術
東京都千代田区役が関1丁目3番1号		院 繊維高分子材料研究所内	
(74)上記1名の指定代理人 工業技術院物質工学工業技		ハリ シンダ ナルワ	
術研究所長 (外2名)		茨城県日立市久慈町4026番地	株式会社日
(72)発明者	笠井 均	立製作所日立研究所内	
宮城県仙台市青葉区川内山屋敷67		角田 敦	
(72)発明者	及川 英俊	茨城県日立市久慈町4026番地	株式会社日
宮城県仙台市青葉区南小泉3	7 10	立製作所日立研究所内	
508		向尾 昭夫	
(72)発明者	小野 勝道	茨城県日立市久慈町4026番地	株式会社日
宮城県仙台市泉区荷蔵2	17 14	立製作所日立研究所内	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.